

FOTOACTIVA NOXCLEAR FACHADAS

Recubrimiento híbrido transparente de última generación, base agua, mono componente de secado temperatura ambiente, que reacciona con la luz solar con propiedades de descomposición de agentes nocivos NOX. Capa muy fina de alta eficiencia y durabilidad.

PROPIEDADES:

- Recubrimiento cerámico reactivo con luz solar.
- Descontaminante ambiental NOX, seleccionado por CIEMAT, INECO, EU LIFE.
- Reduce SMOG
- Elimina materia orgánica no deseada como bacterias y patógenos por su actividad fotoactiva.
- Muestra un buen efecto auto limpiante por su carácter súperhidrófilo y fotocatalítico.
- Formulado de base agua con materiales naturales.
- Excelente adhesión a superficies minerales, morteros, piedra natural, hormigón, mono capas, cerámica, mármol, pinturas minerales, materiales minerales porosos y no porosos en general, debido a su gran penetración tridimensional.
- No necesita de aplicaciones previas.
- Diseñado como Top Coat para acabados con propiedades fotocatalíticas.
- Descompone contaminantes COV del ambiente
- Muestra un excelente efecto fotoactivo con luz.
- Repele agua y humedades manteniendo su aspecto limpio durante más tiempo.
- Confiere una imagen limpia e impoluta.
- Muy buena adhesión
- Permite la transpiración del vapor de agua en los materiales de construcción.
- Respeta el medio ambiente, por su calidad y material formulado.
- Rápido secado al tacto en 15/30 minutos.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

Nuestra solución fotocatalítica transparente, formulada a base de agua con materiales naturales, está diseñada para aplicaciones en fachadas, proporcionando purificación continua del aire.

Es ideal para:

Fachadas de edificios: Mejora la calidad del aire en edificios comerciales, residenciales y corporativos.
Centros comerciales y oficinas: Reduce la contaminación del aire en espacios de alto tráfico.
Hoteles y aeropuertos: Crea un ambiente más saludable en áreas con gran flujo de personas y vehículos.

Estaciones de transporte: Ideal para estaciones de tren, metro, autobuses y terminales.

Parques industriales y estructuras metálicas: Protege fachadas de instalaciones industriales y naves.

Transporte marítimo y aéreo: Aplicable en terminales portuarios y aéreos para purificar el aire en espacios de riesgo.

El recubrimiento ofrece excelente adhesión a superficies minerales como morteros, piedra natural, hormigón, monocapas, cerámica, mármol y pinturas minerales, gracias a su gran penetración tridimensional. Descompone contaminantes y patógenos en agua, oxígeno y nitratos, mejorando la salud ambiental.

Actividad Testada por CARTIF y CIEMAT ISO 22197-1.

APLICACIÓN:

Aplicación ideal en superficies nuevas o superficies limpiadas previamente con alcohol.

Mezcla según indicaciones del envase. Superficies en mal estado se recomienda sanear zonas afectadas eliminando todo el material que no esté adherido, para facilitar el proceso de adhesión. Limpiar toda la suciedad y polvo que pudiera tener con agua a presión y detergentes de pH neutro si fuera necesario. Las superficies deben estar limpias y secas, sin necesidad de fijadores. Aplicar con el uso de rodillos o brochas, empezando de abajo hacia arriba para prevenir un escurrimiento o pre impregnación del producto en la superficie. Con una capa se mantienen las buenas propiedades del producto. Aplicación con pistola de aire comprimido, boquilla 0.5, presión 1 a 2 bar. El rango ideal de temperaturas para la aplicación es 5°C a 27°C, con ambiente seco. Si ha llovido anteriormente a la aplicación, dejar secar la superficie un día. Limpiar residuos y material con agua.

ALMACENAMIENTO:

Mínimo 2 años en envase original, cerrado en condiciones secas de temperatura ambiente. Tras este periodo se requiere un riguroso agitado o filtrado.

Almacenar siempre en envases de plástico. Mantener a temperaturas entre 5° a 35°C.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Tipo de aglutinante: Sol gel base agua.

PH: 3-4.

Tamaño de red tridimensional: 2 nm.

Estructura: Cerámica cristalina tridimensional

Índice de aglomeración: 2-4.

Densidad: 1.00751.01 g/cm3.

Contenido material activo: 100%.

Angulo de contacto: $\leq 0 - 23^\circ$.

Anti polución ensayo: ISO 22197-1 Clase 3

No contiene materiales nocivos. No contiene solventes.

Respeta el medio ambiente.

Soluciones seleccionadas por CIEMAT mejor solución reactiva para la descontaminación ambiental.

Rendimiento: Asfalto 30 m² litro

SECADO:

En el secado de las pinturas siempre influyen las condiciones medioambientales.

AL TACTO: 30min. (25°C) **COMPLETO:** 1 día (25°C)


FORMA DE ENTREGA:

Mono componentes, en barriles de plástico. 200K 25Kg

COLOR: Transparente



www.nanopinturas.com



Alcobendas Madrid



Polideportivo El Puig



Colegio Guillem d'Entenç



Palau de la música Valencia



Curado Rápido Solo se requieren breves pausas. Listo para usar después de solo unas horas.



Curado a Temperatura Ambiente. Se puede aplicar a temperatura ambiente. Entre 5°C a 45°C.



Adherencia Extrema Los sistemas se pueden aplicar mutuamente y permite un enfoque modular. diseño que se puede adaptar a requerimientos del proyecto.



Experiencia y fuerza innovadora Sistemas decorativos adaptados a las especificaciones del proyecto. Desarrollo Ecológico



Resistencia a la intemperie y al envejecimiento Larga vida útil y vida útil. La aplicación es posible en áreas abiertas. y en superficies exteriores.



Antimicrobiano Soluciones superficiales contra bacterias y virus a través de la descomposición.

CERTIFICACIONES

ISO 22197-1: Re-actividad Fotoativa, Eliminación NOX.

ISO 27448: Re-actividad fotoactiva autolimpiante.

ISO 27447: Actividad biocida fotoactiva

Limpia habilidad: MIL-PRF-87285

AMS 3095A: INTA Instituto Nacional técnica Aeroespacial

ISO 1513: Preparación probetas para ensayos.

ISO 2813: Análisis y ensayo de Brillo.

ISO 7724-3: Análisis y ensayo de color.

ISO 2409: Adhesión por corte enrejado.

ISO 6272-1: Impacto

ISO 6860/1519: Ensayo Flexibilidad, mandril cónico.

ISO 2812-2: Resistencia inmersión en agua (14 y 30 días) con evaluación final ISO 2409

ISO 2812-1: Resistencia fluido hidráulico, con evaluación final de ampolla-miento y ensayo ISO 249 de resistencia.

ISO 3665: Resistencia corrosión filiforme (1000 h)

ISO 7253: Resistencia cámara salina (3000 h)

ISO 11507: Resistencia envejecimiento acelerado.

UV/condensación (1000 h), con evaluación de pérdida de color y variación de color.

AMS3095A 3.2.2.13: Estabilidad al calor (100 h, to 150° C) y evaluación de flexibilidad.

Solución descomposición testada y seleccionada por CIEMAT, Ministerio de Medio Ambiente E.U. LIFE MINOX

Recubrimientos de vanguardia, ofreciendo una solución eficaz contra la contaminación, Sin coste energético ya que reacciona con la luz. Producto base agua.

nanopINTURAS®



ECO - FRIENDLY
0-COV
ALTA CALIDAD



ISO 9001:2008 Under Certification